

POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY	PN-EN 71-3/Ap1
	Bezpieczeństwo zabawek Migracja określonych pierwiastków	
		ICS 97.200.50

Niniejsza poprawka koryguje błędy krajowe, które powstały w trakcie opracowywania PN-EN 71-3:1998.

TREŚĆ POPRAWKI

1. W 8.9.1, w trzecim zdaniu drugiego akapitu skreśla się zapis:
pozostawić do zestalenia w warunkach normalnego użytkowania, a otrzymany materiał należy owinać utwardzoną bibułą filtracyjną; smar, olej, wosk lub podobny materiał należy usunąć, i zastępuje się następującym tekstem:
owinać utwardzoną bibułą filtracyjną i usunąć te składniki.

2. Na końcu 8.9.1 dopisuje się następujący tekst:

Jeżeli próbka do badań jest pobrana przez zeszkrobanie, rozdrobnić ją tak, aby materiał nie pozostawał na sicie metalowym o otworach 0,5 mm (patrz 6.2.1).

3. Po punkcie 8.9.1 dopisuje się brakujący punkt 8.9.2 następującej treści:

8.9.2 Pobieranie/przygotowywanie próbek z materiałów w postaci ciekłej

Z próbki laboratoryjnej pobrać próbkę do badań o masie nie mniejszej niż 100 mg. Dopuszcza się zastosowanie właściwego rozpuszczalnika, aby ułatwić pobieranie próbki.

Próbki do badań należy pobrać z każdego różnego materiału występującego w próbce laboratoryjnej i tworzącego masę większą niż 10 mg. W przypadku gdy masa materiału wynosi od 10 mg do 100 mg, masę próbki do badań należy podać w protokole badań wg 10 e), a ilość odpowiednich pierwiastków należy wyliczyć tak, jak gdyby zastosowano próbkę do badań o masie 100 mg. Jeżeli badany materiał ma zestać się w normalnym użytkowaniu i zawiera smar, olej, wosk lub podobny materiał, próbkę do badań należy pozostawić do zestalenia w warunkach normalnego użytkowania, a otrzymany materiał należy owinać utwardzoną bibułą filtracyjną; smar, olej, wosk lub podobny materiał należy usunąć 1,1,1-trichloroetanem lub innym odpowiednim rozpuszczalnikiem, stosując ekstrakcję rozpuszczalnikową (patrz 6.1.6). Należy zastosować środki analityczne zapewniające całkowite usunięcie wspomnianych składników. Zastosowany rozpuszczalnik należy podać w protokole badań wg 10 e).

4. W załączniku D, rozdział D.3, w czwartym wierszu ostatniego wyliczenia zapis: 3,125 mg/kg, zastępuje się zapisem: 3,125 g/kg.

nr ref. PN-EN 71-3:1998/Ap1:2001

	Zatwierdzona przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dnia 30 marca 2001 r.
--	---