Polski Komitet Normalizacyjny

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY

ICS 91.100.30; 93.030

PN-EN 1917:2004/AC

sierpień 2006

Wprowadza
EN 1917:2002/AC:2003, IDT

Dotyczy
PN-EN 1917:2004
Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe

nr ref. PN-EN 1917:2004/AC:2006

Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka została przygotowana przez KT nr 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 7 sierpnia 2006 r.


Stanowi wprowadzenie poprawki EN 1917:2002/AC:2003 w zakresie korekty błędów, które zostały przeniesione do PN-EN 1917:2004 z angielskiej wersji wprowadzonej EN.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego PKN, kontakt: www.pkn.pl


Treść poprawki

Załącznik A

Rysunki A.1a, A.1b oraz A.2 należy poprawić, zastępując je rysunkami pokazanymi poniżej:




Rysunek A.1a



Rysunek A.1b

Rysunek A.1 – Badanie na zgniatanie elementów ułożonych poziomo



Objaśnienia

1 Warstwa materiału umożliwiająca ślizganie lub usuwanie podpory
2 Płyta licowa ze stali niskowęglowej, o minimalnym przekroju poprzecznym 330 mm × 25 mm

Rysunek A.2 – Badanie na zgniatanie elementów ułożonych pionowo

W **załączniku J** treść etapu 8 powinna być następująca („w tablicy H.4” zamiast „w tablicy H.3”):

Etap 8: Określić akceptowalność jak poniżej:
Uwzględnić zmierzoną wartość x naprężenia na rozciąganie przy zginaniu przy obciążeniu niszczącym (pęknięciu) F_u z n kolejnych próbek.

Obliczyć średnią wartość $\bar{x}$ i odchylenie standardowe s dla tych n wartości.

Obliczyć dolną statystyczną granicę jakości Q odpowiadającej dolnej granicy wymagania:

$Q = (\bar{x} - f_{des})/s$

gdzie:
f_{des} oznacza dolną granicę wymagania dla naprężenia na rozciąganie przy zginaniu, następnie porównać granicę statystyczną ze stałą kwalifikującą k otrzymaną z odpowiedniej kolumny w **tablicy H.4**. Dopuszcza się stosowanie interpolacji dla pośrednich wartości n.

Aby można było zaakceptować, statystyczna jakość odpowiadająca dolnej granicy wymagania powinna być równa stałej kwalifikującej lub większa.