



**Polski Komitet
Normalizacyjny**

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY

ICS 75.200; 83.140.40

PN-EN 1762:2005/AC

luty 2008

Wprowadza

EN 1762:2003/AC:2007, IDT

Dotyczy

PN-EN 1762:2005

Węże i przewody z gumy do płynnego gazu
węglowodorowego LPG (w stanie ciekłym lub gazowym)
oraz do gazu ziemnego o ciśnieniu do 25 bar (2,5 MPa)

Wymagania

nr ref. PN-EN 1762:2005/AC:2008

Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka została przygotowana przez KT nr 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 28 stycznia 2008 r.

Stanowi wprowadzenie poprawki EN 1762:2003/AC:2007 w zakresie korekty błędów, które zostały przeniesione do PN-EN z angielskiej wersji wprowadzonej EN.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego PKN, kontakt: www.pkn.pl

Treść poprawki

W Tabelicy 3 „Właściwości fizyczne zwulkanizowanych mieszanek”, w wierszu 6, należy zmienić układ, ponieważ w istniejącej wersji zapis ten jest niezrozumiały: nie wiadomo, czy zmianę twardości, maksymalną twardość po starzeniu i maksymalny ubytek masy należy oznaczać po dodatkowym suszeniu, czy też zmianę twardości i maksymalną twardość po starzeniu należy oznaczać bezpośrednio po wyjęciu z n-pentanu.

W Tabelicy 3, zastąpić wiersz 6 następującymi 2 wierszami:

5.1 Zanurzenie w n-pentanie				
Przyrost masy, max.	%	10	–	ISO 1817 7 dni zanurzenia w n-pentanie w temperaturze 23 °C
5.2 Suszenie po zanurzeniu				
Zmiana twardości	IRHD	+10/–3	–	ISO 1817
Twardość, max.	IRHD	85	–	suszenie przez 70 h w temperaturze 40 °C
Ubytek masy, max.	%	–5		
		–10 (typy LT)		