Polski Komitet Normalizacyjny

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY

ICS 77.140.10

PN-EN 10083-3:2008/AC

czerwiec 2009

Wprowadza
EN 10083-3:2006/AC:2008, IDT

Dotyczy

PN-EN 10083-3:2008
Stale do ulepszania cieplnego
Część 3: Warunki techniczne dostawy stali stopowych

© Copyright by PKN, Warszawa 2009

nr ref. PN-EN 10083-3:2008/AC:2009

Hologram PKN

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być zwielokrotniana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 26 czerwca 2009 r.

Stanowi wprowadzenie poprawki EN 10083-3:2006/AC:2008 w zakresie korekty błędów, które zostały przeniesione do PN-EN z angielskiej wersji wprowadzonej EN.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego PKN, kontakt: www.pkn.pl

Treść poprawki

W	*zmienić*	*na*
Tablicy 8, wiersz 30CrNiMo8/1.6580, kolumna 40 mm < d ≤ 100 mm, R_m (MPa)	„1000 do 1300”	„1100 do 1300”