



**Polski Komitet
Normalizacyjny**

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY

ICS 77.150.10

PN-EN 1676:2002/Ap1

grudzień 2002

Dotyczy

PN-EN 1676:2002

Aluminium i stopy aluminium

Gąski z aluminium stopowego do przetopienia

Specyfikacje

Hologram
PKN

nr ref. PN-EN 1676:2002/Ap1:2002

Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez NKP nr 225 ds. Lekkich Metali Nieżelaznych i zatwierdzona przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dnia 20 grudnia 2002 r. Zawiera Załącznik krajowy NB, który został powołany w Przedmowie Krajowej do PN-EN 1676:2002.

Załącznik ten pominięto omyłkowo przy wydruku normy.

Treść poprawki

Treść PN-EN 1676:2002 uzupełnia się kolejnymi stronicami, tj. 13 i 14 – według załączonego Załącznika krajowego NB.

Załącznik krajowy NB
(informacyjny)

**PORÓWNANIE OZNACZEŃ GATUNKÓW ODLEWNICZYCH STOPÓW ALUMINIUM
WEDŁUG PN-EN 1676 Z DOTYCHCZASOWYMI OZNACZENIAMI GATUNKÓW
WEDŁUG PN-76/H-88027**

Oznaczenie wg PN-EN 1676		Oznaczenie wg PN-76/H-88027	
Numer stopu	Znak stopu	Znak stopu	Cecha stopu
1	2	3	4
EN AB-21000	EN AB-AlCu4MgTi	AlCu4TiMg	AM4
EN AB-21100	EN AB-AlCu4Ti	–	–
EN AB-41000	EN AB-AlSi2MgTi	–	–
EN AB-42000	EN AB-AlSi7Mg	AlSi7Mg	(AK7)
EN AB-42100	EN AB-AlSi7Mg0,3	–	–
EN AB-42200	EN AB-AlSi7Mg0,6	–	–
EN AB-43000	EN AB-AlSi10Mg(a)	–	–
EN AB-43100	EN AB-AlSi10Mg(b)	–	–
EN AB-43200	EN AB-AlSi10Mg(Cu)	AlSi9Mg	AK9
EN AB-43300	EN AB-AlSi9Mg	–	–
EN AB-43400	EN AB-AlSi10Mg(Fe)	–	–
EN AB-44000	EN AB-AlSi11	–	–
EN AB-44100	EN AB-AlSi12(b)	(AlSi11)	(AK11)
EN AB-44200	EN AB-AlSi12(a)	(AlSi11)	(AK11)
EN AB-44300	EN AB-AlSi12(Fe)	AlSi11)	(AK11)
EN AB-44400	EN AB-AlSi9	–	–
EN AB-45000	EN AB-AlSi6Cu4	AlSi6Cu4	AK64
EN AB-45100	EN AB-AlSi5Cu3Mg	(AlSi5Cu2)	(AK52)
EN AB-45200	EN AB-AlSi5Cu3Mn	–	–
EN AB-45300	EN AB-AlSi5Cu1Mg	AlSi5Cu1	AK51
EN AB-45400	EN AB-AlSi5Cu3	–	–

1	2	3	4
EN AB-46000	EN AB- AlSi9Cu3(Fe)	–	–
EN AB-46100	EN AB- AlSi11Cu2(Fe)	–	–
EN AB-46200	EN AB- AlSi8Cu3	–	–
EN AB-46300	EN AB- AlSi7Cu3Mg	–	–
EN AB-46400	EN AB- AlSi9Cu1Mg	–	–
EN AB-46500	EN AB- AlSi9Cu3(Fe)(Zn)	–	–
EN AB-46600	EN AB- AlSi7Cu2	–	–
EN AB-47000	EN AB- AlSi12(Cu)	–	–
EN AB-47100	EN AB- AlSi12Cu1(Fe)	–	–
EN AB-48000	EN AB- AlSi12CuNiMg	AlSi13Mg1CuNi	AK12
EN AB-51000	EN AB- AlMg3(b)	–	–
EN AB-51100	EN AB- AlMg3(a)	AlMg5Si1	AG51
EN AB-51200	EN AB- AlMg9	–	–
EN AB-51300	EN AB- AlMg5	–	–
EN AB-51400	EN AB- AlMg5(Si)	–	–
EN AB-71000	EN AB- AlZn5Mg	–	–
–	–	AlSi21CuNi	AK20
–	–	AlMg10	AG10
–	–	AlCu4	AM5

1. Porównanie oznaczeń podano wyłącznie w celu informacyjnym i nie jest ono jednoznaczne z zamiennikami materiałowymi.

2. Oznaczenie podane w nawiasach przedstawiają stopy o zbliżonym składzie chemicznym.