

PN-EN 10269:2004/AC

sierpień 2009

Wprowadza

EN 10269:1999/A1:2006/AC:2008, IDT

Dotyczy

PN-EN 10269:2004

Stale i stopy niklu na elementy złączne
o określonych własnościach w podwyższonych
i/lub niskich temperaturach

Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 127 ds. Surowców Hutniczych i Stali i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 12 sierpnia 2009 r.

Stanowi wprowadzenie poprawki EN 10269:1999/A1:2006/AC:2008 w zakresie korekty błędów, które zostały przeniesione do PN-EN 10269:2004 z angielskiej wersji wprowadzonej EN.

Poprawka dotyczy treści objętej zmianą PN-EN 10269:2004/A1:2007.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego PKN, kontakt: www.pkn.pl

Treść poprawki

1 Modyfikacja 9.1.2

Wiersz „C03 Temperatura badania;” jest zbędny i należy go skreślić.

2 Modyfikacja Tablicy 1

Zawartość $Al_{\text{całkowite}}$ dla podanych niżej gatunków należy zmodyfikować następująco:

19MnB4 (1.5523): $\geq 0,020$

35B2 (1.5511): $\geq 0,020$

20Mn5 (1.1133): $\geq 0,020$

Zawartość manganu w gatunku 30CrNiMo8 (1.6580) powinna wynosić „0,50 do 0,80” (zamiast „0,30 do 0,60”).

3 Modyfikacja Tablicy 8

W kolumnie głównej „Liczba odcinków próbnych na partię wyrobów wynoszącą” w nagłówku pierwszej podkolumny powinno być:

„ $\leq 10 \text{ t}$ ”.

4 Modyfikacja Tablicy A.2

Wartość „Przewodnictwo cieplne w temperaturze 20 °C” dla gatunku NiCr20TiAl / 2.4952 powinna wynosić: „11,4” (zamiast „13”).