

Errata do wydrukowanych Polskich Norm

ICS 59.080.30

PN-EN 31092:1998 Tekstylia – Wyznaczanie właściwości fizjologicznych – Pomiar oporu cieplnego i oporu pary wodnej w warunkach stanu ustalonego (metodą pocącej się zaizolowanej ciepłnie płyty)

W normie wydrukowanej pominięto stronę 12 (stronica 11 EN 31092:1993) Załącznik A (normatywny).

stronica 11

EN 31092

Załącznik A (normatywny)

Sposób mocowania próbek zawierających luźne materiały wypełniające lub o niestąlej grubości

A.1 Dla wyrobów zawierających luźne materiały wypełniające lub o niestąlej grubości jak kołdry i śpiwory należy, jeśli to możliwe, wyciąć minimum trzy próbki robocze. Jeśli niemożliwe, to w sprawozdaniu z badań, należy podać rzeczywistą liczbę zbadanych próbek. Dla układów materiałowych, takich jak kołdry i śpiwory, o niestąlej grubości wynikającej z pikowania, należy przygotować minimum po dwie próbki robocze do pomiaru oporu cieplnego i oporu pary wodnej.

A.2 Próbki powinny być umieszczone w ramkach o wysokości w przybliżeniu równej grubości próbki w stanie swobodnym.

Do pomiaru oporu cieplnego R_{ct} wymiary wewnętrzne tych ramek powinny być co najmniej równe $(l+2b)$ patrz rysunek 1 i 2).

Do pomiaru oporu pary wodnej R_{et} wymiary wewnętrzne wszystkich boków tych ramek powinny być takie same, jak wymiary porowatej płyty w płycie pomiarowej.

A.3 Wybrać dwie próbki tak, aby jedna z nich miała maksymalną ilość pikowań, a druga minimalną ilość pikowań na swojej centralnej powierzchni.

Normalizacja 7/2000