

PN-EN 1652:1999/Ap1

Miedź i stopy miedzi

**Płyty, blachy, taśmy i krążki
ogólnego przeznaczenia**

Przedmowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez PKN/KT nr 219 ds. Ciężkich Metali Nieżelaznych i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 22 września 2022 r.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl.

Treść poprawki

W Tablicy 3, w kolumnie: Umowna granica plastyczności 0,2 %, $R_{p0,2}$:

- dla materiałów o oznaczeniach według znaku: Cu-ETP, Cu-FRTP, Cu-OF, Cu-DLP i Cu-DHP
 - dla stanu materiału R240 zamiast „(max. 180)” powinno być „(min. 180)”,
 - dla stanu materiału R290 zamiast „(max. 250)” powinno być „(min. 250)”,
 - dla stanu materiału R360 zamiast „(max. 320)” powinno być „(min. 320)”;
- dla materiału o oznaczeniu według znaku CuNi25, dla stanu materiału R290 zamiast „(max. 100)” powinno być „(min. 100)”;
- dla materiału o oznaczeniu według znaku CuNi9Sn2, dla stanu materiału R340 zamiast „(min. 250)” powinno być „(max. 250)”.