

PN-EN 10083-1+A1:1999/Ap1

sierpień 2003

Dotyczy

PN-EN 10083-1+A1:1997

Stale do ulepszania cieplnego – Techniczne warunki
dostawy wyrobów ze stali specjalnych

nr ref. PN-EN 10083-1+A1:1999/Ap1:2003

Treść poprawki

- 1 Na stronie tytułowej, w polu „Zamiast”, dopisuje się:
PN-93/H-84019
PN-89/H-84030/01
PN-89/H-84030/04
- 2 W tablicy 9:
 - dla gatunków stali 42CrMo4, 42CrMoS4 i zakresu wymiarowego $40\text{ mm} < d \leq 100\text{ mm}$ zakres wartości R_m zamiast „900 do 1000” powinien wynosić „900 do 1100”;
 - dla gatunku stali 30CrNiMo8 i zakresu wymiarowego $40\text{ mm} < d \leq 100\text{ mm}$ zakres wartości R_m zamiast „1000 do 1300” powinien wynosić „1100 do 1300”.